

Lasure fluide satinée
Idéale pour
imprégnation



■ Sans odeur

■ Très forte pénétration

■ Excellente adhérence

■ Extérieur
■ Intérieur

■ Hydrofuge
■ régulateur

■ Anti-U.V.



Aquabois®



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Extrêmement pénétrante, AQUABOIS® BLANCHON est une lasure idéale pour toutes vos boiseries neuves et anciennes : poutres, volets, lambris, portails, clôture, portes, fenêtres, etc.
- Sa formule fluide riche en résines microporeuses assure une efficacité renforcée sur les bois neufs et anciens.
- Sa formule nouvelle d'imprégnation profonde assure une excellente adhérence sur toutes les boiseries.
- Aspect satiné. Existe en incolore (pour l'intérieur), 4 tons bois : nature, chêne clair, chêne moyen, chêne rustique et 1 couleur : blanc.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les bois doivent être sains, propres et secs, sans traces d'anciens vernis, peintures, huiles ou autres corps gras (poncer ou décapier si nécessaire avec le DÉCAPANT BATIMENT 10' BLANCHON GÉLIFIÉ) ou de résine.
- Dégraisser les bois exotiques ou résineux, si nécessaire, avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou de l'acétone.
- Appliquer préventivement TRAIT'PLUS® MU BLANCHON fongicide-insecticide-antitermite-anti-bleu. Laisser le traitement pénétrer et sécher 72h.
- Poncer les bois avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores.
- L'application sur des bois déjà lasurés est possible, sous réserve d'un support sain et homogène. Égrener sans polir (abrasif grain 80) soigneusement toute la surface. Si la lasure à rénover est dégradée, poncer pour revenir au bois brut. Proscrire l'utilisation de laine d'acier.
- Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l'application.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- AQUABOIS® est prête à l'emploi. Ne pas diluer.
- Bien agiter la lasure avant et pendant l'utilisation. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué.
- Application à la brosse, au pinceau ou au pistolet (en cas d'application au rouleau, lisser immédiatement la couche, dans le sens des fibres du bois, avec un spalter sec, pour un très bel aspect). Égrener (abrasif très fin) la première couche pour une belle finition. Pour éviter d'éventuels nuancages sur chêne, douglas, limba, etc., appliquer XYLOPRIM® BOIS TANNIQUES BLANCHON.
- BOIS NEUFS EXTÉRIEURS : pratiquer un traitement préventif (TRAIT'PLUS® MU), puis appliquer 3 couches.
- RÉNOVATION : poncer les surfaces abîmées, nettoyer, dépoussiérer, traiter avec TRAIT'PLUS® MU puis appliquer 2 couches d'AQUABOIS®.
- N.B. : l'incolore assurera une remarquable finition, appliqué en couche finale sur 2 couches d'AQUABOIS® teintée.
- BOISERIES INTÉRIEURES : appliquer 2 couches.
SPÉCIAL PRO : pour égaliser des nuances de bois d'essences différentes, appliquer une première couche d'AQUABOIS® blanche ou de XYLOPRIM® BOIS NOIRCIS BLANCHON. Sur boiseries extérieures grisâillées par une exposition prolongée aux intempéries, une couche de XYLOPRIM® BOIS NOIRCIS apportera un nouvel aspect "bois naturel", et permettra ensuite l'application directe d'une nouvelle couche d'AQUABOIS®.

IMPORTANT : Conformément à la Norme NF T34-202, en extérieur, la nuance "incolore" ne peut être employée seule, mais nécessairement en combinaison avec 2 couches d'AQUABOIS® teintée.

- Pour boiseries verticales uniquement. Ne pas appliquer sur Red Cedar ; tenue limitée sur bois peu imprégnables (chêne, iroko, douglas, mélèze, etc.).
- Blanchon a défini 2 indices de performance sur une échelle de 1 à 10 d'après de nombreux tests réalisés en extérieur et en laboratoire :

Durabilité : résistance aux intempéries et aux UV

Confort d'application : viscosité, applicabilité, temps de reprise.

Blanchon

Aquabois[®], lasure fluide microporeuse satinée

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE

- Séchage "sec au toucher" : 30 minutes environ.
- Séchage "égrenable/recouvrable" (entre couches) : 2 heures dans des conditions normales.
- Séchage "à cœur" : 36 à 48 heures dans des conditions normales.

RENDEMENT

- 12 m² au litre par couche.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	LASURE FLUIDE FORTE PÉNÉTRATION, POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOIS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	Acryliques en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,03 (à 20°C, selon NFT 30020)
VISCOSITÉ	300 centipoises (BROOKFIELD T2)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
CONSISTANCE	Fluide
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	2 heures, dans des conditions normales d'utilisation

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 01.04.2016

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com