



COMUS

VOUS AVEZ LA SOLUTION MARINE

PLASTIFLEX 2000

Date de mise à jour : 24/10/2025

DESCRIPTION

PLASTIFLEX 2000 est une peinture de finition pour pneumatiques polyuréthane.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Peinture élastique à base de résines polyuréthanes
- ✓ Excellente résistance aux UV
- ✓ Applicable sur des bateaux gonflables, bâches, toiles, etc...

| DESTINATION | PHASE | ASPECT | TEINTE(S) | CONDITIONNEMENTS |
|-----------------------------|---------|--|-----------|------------------|
| Extérieur | Solvant | Brillant | Gris | 0,5L |
| MATÉRIEL D'APPLICATION | | SUPPORTS | | |
| Brosse, rouleau (poils ras) | | Bateaux gonflables, bâches, toiles, etc. | | |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| Classification AFNOR | NF T.30.003 - Famille I - Classe 6a | | |
| Taux de COV | NC | | |
| VOC dans l'air intérieur (28j) | NC | | |
| Densité à 20°C | 1.05+-+ 0.05 suivant teintes | | |
| Viscosité ICI à 20°C | 2,9 ± 0.3 Poise | | |
| Extrait sec en poids | 48% ±2% | | |
| Résine/Liant | Polyuréthane souple | | |
| Solvant | Aromatique | | |
| Point éclair | > 23°C | | |
| Conservation | 36 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur. | | |
| Déchet | Destruction des déchets dans un centre agréé | | |

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Nombre de couche | | 2 couches |
| Rendement | | 6m²/L/couche |
| Temps de séchage à 20°C | Hors poussières | 30 minutes |
| | Sec au toucher | 6H |
| | Recouvrable | Entre 12 et 24 heures |
| Dilution | | Diluant synthétique |
| Nettoyage des outils | | Diluant synthétique |

CONSEILS D'UTILISATION

Bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

| SUPPORTS | PREPARATION | APPLICATION |
|-------------------------|--|---|
| Bâches, toiles, etc. | 1- Procéder à un lavage soigné à l'eau douce 2- Puis à un dégraissage au NETTOYANT PNEUMATIQUE 3- Si nécessaire, faire un TRES LEGER ponçage manuel. | Appliquer 2 couches de PLASTIFLEX 2000. |
| Sur bateaux pneumatique | 1- Procéder à un lavage soigné NETTOYANT PNEUMATIQUE puis rinçage à l'eau douce 2- Gonfler le bateau à 80 % de son volume pour effectuer l'application. 3- Le complément jusqu'à 100% sera fait pour le séchage. | Appliquer 2 couches de PLASTIFLEX 2000. |

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr