

MORDANT

Le MORDANT est une teinte réactive. Le MORDANT est particulièrement adapté pour le vieillissement des essences de bois contenant des tanins tels que les bois de chêne et les résineux. Après séchage, réalisez les finitions sur le MORDANT avec de l'huile.

- » Réagit avec les tanins du bois et offre des finitions uniques.
- » Offre des possibilités infinies en association avec des huiles colorées.
- » L'intensité de la couleur peut être facilement ajustée avec le MORDANT Clear.



COULEURS

INTÉRIEUR

1L



PREPARATION

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions soient retirées et que le bois est propre et sans résidus. Les supports seront remis à nus par ponçage 'à blanc' (cf. Annexe*). Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé. Avant application, le bois peut être humidifié légèrement afin de limiter les reprises.

APPLICATION

Mélanger soigneusement avant et pendant l'utilisation.

En cas de finition avec un vernis ou une huile à base d'eau de la gamme Ciranova®, appliquer le Fond Dur sur la teinte. Appliquez généreusement le MORDANT dans le sens de la fibre de bois. Le MORDANT peut être appliqué au spalter ou au pistolet. Dans ce cas, aplanir le produit avec un spalter sec, un chiffon ou un pas blanc. ATTENTION : ce produit est réactif, appliquez-le uniformément.

TEMPS DE SÉCHAGE

Respecter scrupuleusement le temps de séchage avant finition car les températures ambiantes et l'humidité peuvent influencer le temps de réaction. Ne pas accélérer le séchage.

FINITION

Après séchage complet, lissez la surface avec un pad blanc ou beige.

Aspirez ensuite tout résidu ou poussière de la surface et réalisez les finitions sur le MORDANT avec une huile ou un vernis de la gamme Ciranova®. Pour l'utilisation d'un vernis, le fond dur sera appliqué sur le mordant au préalable. Il est recommandé de poncer légèrement avant d'appliquer la dernière couche.

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit
à base d'eau

Nettoyage des outils
eau

Conditionnement
1 L

Couleurs disponibles
16 couleurs

Consommation
10-15m²/litre / 70-100 g/m²

Séchage/temps de réaction
6 heures

Grain abrasif
P 100-120

*Annexe

Le ponçage s'effectue à l'aide d'une ponceuse dans le sens du fil du bois. Dans le cas d'une rénovation, 3 passages sont nécessaires (grains 40 / 60 / 100)

Transport
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

N'utilisez que du matériel inoxydable. Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur avec la finition choisie au préalable !