

FOND DUR

Le séchage rapide du FOND DUR CIRANOVA permet un égrenage très rapide après l'application pour un gain de temps

Il est nécessaire après la mise en teinte en cas de finition en phase aqueuse.

Il bloque les remontées grasses sur les bois exotiques.

- » Fixe les teintés
- » idéal sur bois exotiques
- » Séchage rapide

DONNEES TECHNIQUES

Nettoyage des outils / dilution

Diluants Syntilac Blanchon ou Acétone

Conditionnement

1L, 5L et 10L

Consommation

10 m²/litre – 80 g/m² (au pistolet).

Séchage / Temps de recouvrement

45 minutes

Grain abrasif

P 100-120

*Annexe

Le ponçage s'effectue à l'aide d'une ponceuse dans le sens du fil du bois. Dans le cas d'une rénovation, 3 passages sont nécessaires (grains 40 / 60 / 80)

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



PREPARATION

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le bois est propre et sans résidus. Les supports sont remis à nus par ponçage : Ponçage en profondeur au grain 40-60-80 puis égrenage au grain 120. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé.

APPLICATION

Aucune dilution n'est nécessaire dans des conditions normales. Bien agiter l'emballage avant l'emploi. L'application se pratique à la brosse, au rouleau (poils courts) ou au pistolet, en une couche régulière et garnie. Après séchage, appliquer la finition CIRANOVA choisie.

INFORMATIONS IMPORTANTES

L'utilisation du FOND DUR est indispensable pour fixer la teinte (Aquistain, Reactive stain), avant l'application d'une finition en phase aqueuse. Il réchauffe la couleur naturelle du bois, c'est pourquoi il est conseillé d'effectuer un test au préalable. Sans mélange, prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire dans des conditions normales