



INTÉRIEUR

EMISSIONS
AIR INTERIEUR
NON CONCERNÉ



BLANC À CÉRUSER SANS ODEUR

PROMESSES

Le plus facile d'emploi.

Pour toutes les essences de bois.

A séchage rapide.

Se suffit à lui-même ou peut être ciré, verni, patiné ou vitrifié à l'aide des **CIRES, VERNIS, VITRIFICATEURS DE LA GAMME AQUEUSE MAULER®**.

Peut se teinter à volonté.

FINITION

Satinée.

TEINTE

Blanc.

Peut se teinter à l'aide de pigments universels, (après essais préalables) ou d'une machine à teinter (après essais préalables).

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide très visqueux prêt à l'emploi. Contient du dioxyde de titane et des agents de surfacage et de bouche-porage.

LIANTS

Copolymères acryliques en émulsion.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'esters de glycol...

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 30%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1.090.

UTILISATION

Pour toutes les essences de bois (2 méthodes selon l'essence choisie).
Meubles.

LOCALISATION

Intérieur.

BLANC À CÉRUSER

SANS ODEUR

APPLICATION

Pinceau.
Brosse souple.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

Le support doit être propre, sec et sain.

Sur bois à pores "ouverts" (chêne, châtaignier...) : ouvrir les pores du bois à l'aide d'une **BROSSE À CÉRUSER MAULER®**.

Sur bois à pores "fermés" : brosser à l'aide d'une brosse plume d'oie dans le sens du fil du bois de façon à enfoncer les parties tendres et à faire ressortir les veines du bois.

Le bois brut peut être teinté à l'aide de la **TEINTURE LIQUIDE POUR BOIS MAULER®**.

Sur bois bruts, appliquer 1 couche d'**IMPRESSION PARQUET MAULER®** ou 1 couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 8 à 10 m² au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : 15 à 30 min environ.

Egrenable : 2 heures environ, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONDITIONNEMENT

1 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2/6a2

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 63°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3 : 1). Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<https://www.mauler.fr/product/blanc-a-ceruser-sans-odeur/>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

www.mauler.fr