



FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 601 FACADES en ENDUITS MONOCOUCHEs grattés ou talochés

- **Imperméabilisation**
- **Prévention des agressions atmosphériques : gel, pollution urbaine, salissures végétales**

Mode opératoire :

- **Préparation du support :** Suivant l'état de propreté de la surface à traiter :
 - Si présence de pollution organique (traces noires) : Nettoyer à l'aide du CRISTO NET.
 - Si présence de salissures végétales (mousses, lichens) : Nettoyer à l'aide du NETTOYANT 75 ou du nettoyeur rapide ULIFACADE.Procéder ensuite un rinçage à l'eau claire afin d'éliminer les salissures et tous les potentiels résidus de produit de nettoyage n'ayant pas réagi.
- Appliquer le MIGRASTOP 60 sur toute la surface de l'ouvrage :
Sur support sec ou humide, mais non détrempe (pas d'effet mouillé visible).
Appliquer 1 couche afin de permettre au support de respirer.
Une deuxième couche sera appliquée mouillée sur mouillée (voir la fiche technique) pour les supports très poreux : tâche d'eau de 20 à 30 cm obtenue au test décrit ci-dessous.

Consommation moyenne indicative pour supports verticaux :

Matériel : Matériel permettant de doser 15 ml : pipette en plastique (médicament) ; cuillère à soupe.

Mettre le matériel de dosage rempli d'eau en contact avec le mur.
Faire couler lentement, environ 3 secondes, la dose de 15 ml d'eau sur le support.

Interprétation des résultats :

Longueur de la tâche d'eau	Rendement indicatif par couche	
Inférieur à 20 cm	0,2 litre/m ²	5 m ² /litre
De 20 à 40 cm	0,14 litre/m ²	7 m ² /litre
Supérieur à 40 cm	0,1 litre/m ²	10 m ² /litre

Si la tâche d'eau fait plus de 40 cm (support très fermé) : utiliser le MIGRASTOP 08.

Si la tâche d'eau fait moins de 20 cm (support très poreux) : nous contacter.

Précautions

d'emploi : lire attentivement la fiche technique du MIGRASTOP 60.

Avertissement : Des efflorescences peuvent apparaître après application pendant la durée de séchage et en cas d'excédent de produit. Selon les cas, prévoir une disparition sous quelques mois ou procéder à un brossage.

Avant d'appliquer un revêtement sur un support traité au MIGRASTOP 60, s'assurer que le support est suffisamment ouvert : test de la goutte d'eau.