



COMUS

VOUS AVEZ LA SOLUTION



COMACRYL IMPRESSION

Date de mise à jour : 18/04/2023

DESCRIPTION

COMACRYL IMPRESSION est une primaire acrylique en phase aqueuse pour peintures de finition C. Idéale pour les chantiers intérieurs économiques en neuf ou rénovation, elle bloque les fonds poreux et sèche rapidement.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Facile d'application
- ✓ Idéal pour chantiers économiques neuf ou rénovation
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Bonne opacité
- ✓ Emballage recyclé à 30%

PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	Blanc 5L et 15L
MATERIEL D'APPLICATION		SUPPORTS	
Pistolet airless (buse 517 conseillée), Rouleau polyester tissé 13mm, Brosse synthétique		Plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	Famille I, Classe 7b2
Taux de COV	Ce produit contient au maximum 2 g/l de COV
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,60 +/- 0,05
Viscosité Brookfield à 20°C	1,8 poises
Extrait sec en poids	65 +/- 2 %
Brillance spéculaire (2*100µm)	3 +/- 1 %
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur.
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	2 couches
Rendement	8 à 10m²/L
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières
	Sec au toucher
	Recouvrable
Dilution	Brosse : 0 à 10% de dilution à l'eau
Nettoyage des outils	Eau, immédiatement après application



CONSEILS D'UTILISATION

Les supports doivent être sains, secs, exempts de toute salissure et dépoussiérés, conformes au DTU 59-1 .

Bien agiter avant emploi.

La température d'application > 10°C et humidité relative < 80 %

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	SOUS COUCHE / PRIMAIRE
Plâtre et dérivés	1- Egrenage, 2- Brossage, 3- Dépoussiérage	COMACRYL IMPRESSION 1 couche pure
Béton, Ciment et dérivés	1- Egrenage 2- Brossage	
Anciennes peintures	1- Dégraissage avec le DEGRAIS'SOL 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 180 4- Dépoussiérage	IZI PRIM ou ULIPRIM'O pur si fond très dégradé APPRET ISOLANT'O si glycéro 2 couches
Sur fond poreux	1- Egrenage, 2- Brossage, 3- Dépoussiérage	COMACRYL IMPRESSION 1 couche diluée à 5% d'eau

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr