



Sur support  
**SEC**  
ou légèrement  
**HUMIDE**

**FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 083**

**DALLAGES ET SOLS (Reconstitués ou naturels)**

**TOMETTES (terre cuite)**

- **Imperméabilisation**
- **Prévention de l'abrasion**
- **Protection contre le gel, les salissures et les pollutions**

Procéder à un essai sur une petite surface avant toute application pour vérifier la porosité du support (cf. tableaux ci-dessous) et s'assurer de l'innocuité du traitement : absence d'efflorescence ou de changement d'aspect du support.

Si le support est très poreux (Tuffeau ou autres), merci de nous consulter.

Nettoyer la surface à traiter à l'aide du CRISTO NET ou du NETTOYANT 75 en veillant à ne pas attaquer le calcin de la pierre ou la cohésion de l'enduit : se reporter aux fiches techniques des nettoyeurs.

Sur support sec ou légèrement humide – moins de 40% d'humidité – appliquer au pulvérisateur, à la brosse ou à l'aide d'une raclette 1 à 2 couches de MIGRASTOP 08 sur la surface à traiter.

Après chaque application, laisser agir 20 min et essuyer les excédents avec du papier absorbant.

Prévoir un intervalle de 4 heures minimum entre deux couches.

La mise en service peut se faire après 72h de séchage.

L'apport d'eau dans ses premières 72 h pourra entraîner l'apparition d'efflorescences.

Cas de joints larges en mortier de ciment fortement poreux :

Il est préconisé ici d'appliquer une première passe de notre MIGRASTOP 40 à raison de 5 m<sup>2</sup>/litre sur les joints, puis d'attendre une semaine avant d'appliquer le MIGRASTOP 08

**Consommation moyenne indicative :**

**Matériel :**

Matériel permettant de doser 15 ml : pipette en plastique (médicament) ; cuillère à soupe.



**FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 083**  
**DALLAGES ET SOLS (Reconstitués ou naturels)**  
**TOMETTES (terre cuite)**

**Mode opératoire pour supports horizontaux :**

Faire couler une dose de 15 ml d'eau sur le support.

**Interprétation des résultats :**

| <b>Temps d'absorption de l'eau</b> | <b>Rendement indicatif par couche</b> |                          | <b>Nombre de couche</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Inférieur à 2 minutes              | Support très poreux : nous consulter  |                          |                         |
| De 2 à 3 minutes                   | 0,2 litre/m <sup>2</sup>              | 5 m <sup>2</sup> /litre  | 2                       |
| De 3 à 5 minutes                   | 0,14 litre/m <sup>2</sup>             | 7 m <sup>2</sup> /litre  | 2                       |
| Supérieur à 5 minutes              | 0,1 litre/m <sup>2</sup>              | 10 m <sup>2</sup> /litre | 1                       |

**Mode opératoire pour supports verticaux :**

Mettre le matériel de dosage rempli d'eau en contact avec le mur.

Faire couler lentement, environ 3 secondes, la dose de 15 ml d'eau sur le support.

**Interprétation des résultats :**

| <b>Longueur de la tâche d'eau</b> | <b>Rendement indicatif par couche</b> |                          | <b>Nombre de couche</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Inférieur à 10 cm                 | Support très poreux : nous consulter  |                          |                         |
| De 10 à 20 cm                     | 0,2 litre/m <sup>2</sup>              | 5 m <sup>2</sup> /litre  | 2                       |
| De 20 à 40 cm                     | 0,14 litre/m <sup>2</sup>             | 7 m <sup>2</sup> /litre  | 2                       |
| Supérieur à 40 cm                 | 0,1 litre/m <sup>2</sup>              | 10 m <sup>2</sup> /litre | 1                       |

Entre 2 couches de MIGRASTOP 08, la consommation baisse du fait du traitement minéralisant.

Précautions d'emploi : lire attentivement la fiche technique du MIGRASTOP 08.

Des efflorescences peuvent apparaître après application pendant la durée de séchage et, ou, en cas d'excédent de produit. Selon les cas, prévoir une disparition sous quelques mois ou procéder à un brossage.

MIGRASTOP 08 limite l'imprégnation des corps gras, néanmoins pour les sols régulièrement exposés aux graisses ou aux huiles (barbecue, allées de voiture, garage), nous recommandons l'utilisation de notre hydrofuge/oléofuge COMUS IMPER, après la minéralisation au MIGRASTOP 08.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS : 2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon – Tél : 01.69.88.13.10 – [contact@comus-tm.com](mailto:contact@comus-tm.com)