



AYRTON SUPERFIX

Date: 15/02/05

Propriétés techniques:

Base	MS polymères
Consistance	Pâteux
Système de durcissement	Par l'humidité de l'air
Vitesse de polymérisation	2mm/24h (à 20°C/65% H.R.)
Pelliculation	Env. 10 min. (à 20°C/65% H.R.)
Dureté	40±5 Shore A
Retrait	Aucun
Résistance aux températures	-40°C à +90°C
Reprise élastique	>70%
Déformation maximale	25%
Module d'élasticité à 100%	1,7N/mm ² (DIN53504)
Tension maximale	1,7N/mm ² (DIN53504)
Allongement à la rupture	>500% (DIN53504)

Produit:

Le SUPERFIX est un mastic et colle, à base de MS polymères, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage.

Caractéristiques:

- Adhère sur tous supports, même humides
- Traité fongicide
- Sans solvants ou isocyanates
- Inodore
- Peut être peint, avec toutes les peintures
- Aucun tachage des joints sur pierres naturelles

Applications:

Joints sanitaires
Joints en marbre, granite, métaux, verre, bois
Collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques)
Collage de miroirs, polystyrène extrudé

Conditionnement:

Teintes: blanc

Emballage: cartouche 290mL

Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports:

Nature: la plupart des matériaux de construction usuels

Condition: propre, dépoussiéré et dégraissé

Traitement préalable: appliquer le Primaire 100 sur supports poreux, sous forte pression d'eau
Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi:

Application: pistolet manuel ou pneumatique

Température d'application: +1°C à +30°C

Produit de nettoyage: white-spirit immédiatement après application

Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. AYRTON - SOUDAL France se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.