

DÉROCHANT ALUMINIUM

- ✓ Permet le dérochage de l'aluminium neuf et de l'acier galvanisé récent pour favoriser l'adhérence des systèmes de peintures

DESCRIPTIF

Nom	DÉROCHANT ALUMINIUM
Dénomination	Préparateur aluminium
Phase	☐ SOLVANT ☒ AQUEUSE
Destination	☐ INTERIEUR ☐ EXTERIEUR ☒ INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Acier galvanisé, aluminium
Matériel d'application	☒ ROULEAU ☒ PULVERISATEUR ☒ BROSSE ☒ TAMPON
Teinte	Incolore
Aspect	☐ MAT ☐ BRILLANT ☐ SATIN
Conditionnements	1L - 5L
Hygiène et sécurité	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NF T.30.003 - Pas de classification
Directive Européenne COV 2004/42	NC
COV en air intérieur (28j)	NC
Densité à 20°C	0.91 + 0.05
Viscosité à 25°C	13" + 2
Extrait sec en poids	25+-2%
Extrait sec en volume	27+-2%
Conservation	12 mois à conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	
Rendement	10 m ² / L / couche
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel	À l'eau immédiatement après application

CONSEILS D'APPLICATION

Le contenu de chaque emballage doit être bien homogénéisé avant utilisation.

Comportant une proportion importante d'acide dans sa composition, DEROCHANT ALUMINIUM doit être débouché et manipulé avec les précautions d'usage. Une fois appliqué sur acier galvanisé ou sur aluminium, DEROCHANT ALUMINIUM attaque la surface du métal qui blanchit légèrement. Une action d'une trentaine de minutes est généralement suffisante. Bien rincer à l'eau douce et laisser sécher avant d'appliquer le système de peinture préconisé.

RECOMMANDATIONS

PREPARATION DES SURFACES

Les surfaces doivent impérativement être dégraissées au préalable et être parfaitement sèches au moment du traitement de surface.

RAPPEL: Sur Aluminium, bien traiter les cordons de soudure, et s'assurer du parfait rinçage et séchage de ceux-ci avant mise en peinture

AUTRE

Conservation: Excellente en emballage d'origine fermé.
Point éclair: NC
Déchet: Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.