



COMUS

VOUS AVEZ LA SOLUTION MARINE

NEO

Date de mise à jour : 28/05/2024

DESCRIPTION

NEO est un Antifouling à érosion lente conseillé pour les voiliers et les bateaux à moteur jusqu'à 25 nœuds. Peinture antisalissures à matrice mixte permettant grâce à son érodabilité la libération contrôlée des biocides. Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, consulter l'étiquetage et les informations concernant le produit.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Auto Erodable
- ✓ Tous types de coques sauf en aluminium
- ✓ Zones de fortes à moyennes salissures
- ✓ Erosion lente
- ✓ Pour bateaux restant à flot toute l'année, plaisance, bateaux <25 nœuds

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Extérieur	Solvant	Mat	Bleu Roi, Bleu Marine, Vert Lagon, Rouge, Gris et Noir	0,75L et 2,5L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Brosse, Rouleau (poils longs), Pistolet			Acier, Polyester, Bois	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	AFNOR NF T.36.005 - Famille I - Classe 7b1
Taux de COV	NC
VOC dans l'air intérieur (28j)	NC
Densité à 20°C	1,78 ± 0,05
Viscosité coupe AFNOR n°6 à 20°C	35 ± 5 s
Viscosité ICI à 20°C	2.6 ± 0.3 poises
Extrait sec en poids	77% ± 1
Résine/Liant	Acrylique et Colophane
Solvant	Aromatique
Point éclair	> 23°C
Conservation	36 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur
Durée d'utilisation en mer	15 mois
Déchets	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	2 couches de 100 microns humide	
Rendement	±10 m²/L/couche	
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	15 min
	Sec au toucher	45 min
	Recouvrable	Entre 3 et 4H
Mise à l'eau	Minimum : 3 heures - 4 heures / Maximum : Plusieurs semaines.	
Dilution	Prêt à l'emploi	
Nettoyage des outils	Diluant T23	

CONSEILS D'UTILISATION

Bien homogénéiser le produit avant son application.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	APPLICATION
Polyester	Neuvage: Application sur des surfaces préalablement préparées avec nos primaires et enduits. Se reporter à nos fiches de préconisations pour supports polyester, acier et bois. Entretien: NEO s'applique sur la plupart des antifoulings actuellement sur le marché. Procéder à un nettoyage sérieux de la coque (tampons de carénage, machine haute pression) en ayant bien soin que celle-ci ne soit pas grasse. A renouveler une fois par an.	Neuvage: 2 couches de NEO. Entretien: 1 couche de NEO
Acier		
Bois		
RAPPEL : NEO contient des oxydes cuivreux et ne s'applique donc pas sur les supports en ALUMINIUM ou en alliages légers.		

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr