U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 27/05/2024

FICHE PRODUIT

GO10094 DUDE GTX UK S3 WR SRC CI
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Composite
TYPE DE CHAUSSURE “B”
TAILLES 35-47
ESSAIS sur TAILLE 42 - MASSE Kg 1,412

PHOTO DU PRODUIT

GAMMES

GORE-TEX

TECHNOLOGIES

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité bottines, confortables U-Power, Gore-Tex, avec empeigne en cuir nubuck naturel, imperméable et respirante, embout composite, antiperforation, anti-dérapant et semelle PU/PU, S3 WR CI SRC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	NORME EN ISO	VALEUR
EMBOUT “AirToe Composite”	**20345:2011**	**OBTENUE**
Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm	≥ 14	20,0
Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm	≥ 14	21,0
SEMELLE “Save & Flex PLUS”		
Résistance à la perforation N	≥ 1100	Conforme
CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE		
Classe environnementale 1° - 12% humidité	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^9 Ohm
Classe environnementale 2° - 25% humidité	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^9 Ohm
Classe environnementale 3° - 50% humidité	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^9 Ohm
ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60’		
Absorption d'eau après 60’	≤ 30%	6
Eau transmise après 60’	≤ 0.2 gr	0,0
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm^2 h)	≥ 0.8	6,1
Coefficient de perméabilité mg/cm^2	≥ 15	56,0
DOUBLURE DU MASQUE		
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm^2 h)	≥ 2	Conforme
Coefficient de perméabilité mg/cm^2	≥ 20	Conforme
Résistance à l'abrasion cycles SEC	25600 cycles	Pas de trous
Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE	12800 cycles	Pas de trous
SEMELLE INTÉRIEURE		
Résistance à l'abrasion	≥ 400 cycles	Aucun dommage
USURE DE LA SEMELLE		
Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm^3	≤ 150	66
Résistance à la flexion mm	≤ 4	1,1
Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm	≥ 3	4,2
Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume)	≤ 12	3
Absorption d'énergie au talon J	≥ 20	33
Coef. d'adhésion avec méthode EN 13207 SRB	≥ 0.18	0,29
Coef. d'adhésion avec méthode EN 13207 SRA	≥ 0.32	0,59