



COMUS

VOUS AVEZ LA SOLUTION



IZI PRIM

Date de mise à jour : 23/03/2023

DESCRIPTION

IZI PRIM est une impression acrylique polyvalente pour murs et plafonds sur fonds usuels du bâtiment. Microporeuse et à séchage rapide, elle facilite la mise en œuvre des finitions de type B.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Microporeuse
- ✓ Fixe les fonds absorbants
- ✓ Insensible à l'alcalinité des supports
- ✓ Favorise l'adhérence et l'application des revêtement de finition

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur & Extérieur	Aqueuse	Mat	Blanc	3L et 15L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Pistolet airless buse 517, Rouleau microfibre HD 12mm, Brosse synthétique			Béton, plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, briques, préalablement préparés. Bois*, agglomérés de bois (sauf exsudant et tannique).	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	3g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,56 ± 0,05 (blanc)
Viscosité Brookfield à 20°C	25 000 cp +/- 1000
Viscosité ICI à 20°C	1,5 ± 0,5 Poises
Extrait sec en poids	67 ± 2 %
Brillance spéculaire (2*100µm)	2 ± 2 % sous 60°
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Point éclair	NC
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	1 couche	
Rendement	10 à 12m ² /L	
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1h
	Recouvrable	4h
Dilution	Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi Pistolet airless : jusqu'à 5% d'eau si nécessaire	
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après application.	



CONSEILS D'UTILISATION

Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse). Agiter avant emploi.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	SOUS COUCHE / PRIMAIRE	APPLICATION
Plâtre et dérivés	1- Egrenage, 2- Brossage, 3- Dépoussiérage	IZI PRIM 1 couche diluée à 5% d'eau	IZI MAT / SATIN / VELOURS pur 2 couches
Béton, Ciment et dérivés	1- Brossage, 2- Dépoussiérage		
Bois et dérivé de bois	1- Dégraissage avec le NETTOYANT 2550 ou de l'acétone 2- Ponçage au grain 180	IZI PRIM ou ULIPRIM'O pur en 1 couche	
Ancienne peinture acrylique	1- Dégraissage avec le DEGRAIS'SOL 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 180 4- Dépoussiérage	IZI PRIM ou ULIPRIM'O pur si fond très dégradé APPRET ISOLANT'O	

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr