



RELOOKING & DÉCORATION



DÉCO NO LIMIT[®] RADIATEUR

- Peinture décorative de relooking et de décoration.
- Antistatique. Résiste à une température de +80°C.
- Excellent résistance aux taches, rayures, chocs.
- Peut s'employer sur supports bruts ou déjà peints.
- Ne jaunit pas. Tendu comparable à une laque.
- Microporeux. Aspect satin.
- Sans décapage, ni sous-couche. 2 en 1 : primaire et finition.
- Teintes illimitées avec les bases à teinter.

UTILISATION

Acier, fonte, radiateurs déjà peints, thermolaqués, convecteurs électriques, tuyaux en acier, cuivre, plaques derrière cheminées.

FINITION & TEINTE

Blanc et 3 bases à teinter (médium, neutre, extra pâle).

CONDITIONNEMENT

1L - 2.5L pour blanc et extra pâle.
0.95L - 2.375 L pour médium.
0.93L - 2.325L pour neutre.

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : env. 2 h.

Recouvrable : env. 4 h.

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

OUTILS

Brosse, rouleau microfibres 5-6 mm, pistolet.
Nettoyage à l'eau.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



RENDEMENT EN L/COUCHE

± 12 M²

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.



DÉCO NO LIMIT' RADIATEUR

CARACTÉRISTIQUES
Gel prêt à l'emploi.
Liants : résines acryliques auto-réticulables.
Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : eau, dérivés d'esters et d'éthers de glycol.
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42 CE applicable en 2010).
Extrait sec massique : env. 45%.
Densité (à 20°C) : env. 1,12 à 1,24 selon les teintes.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF
1 an en emballage hermétique d'origine. Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NFT36-005)
Famille I, 7b2.

POINT ÉCLAIR
>60°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)
Contient des produits biocides : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Crain le gel.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.
Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.
Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

PRÉPARATION DES FONDS
<ul style="list-style-type: none">Enlever tout ancien revêtement non adhérent.<i>Anciens supports peints, en bon état</i> : égrainer au 150 pour dépolir. Nettoyer/dégraissier au NETTOYANT SURPUISANT MAULER®, rinçage, séchage.<i>Métaux ferreux, non ferreux piqués, oxydés, hors fonte brute</i> : éliminer la rouille/rouille blanche/vert de gris non stable par égrenage au 150 ou à l'aide d'une brosse en laiton. Dégraissier à l'acétone, sans rinçage.<i>Ancien revêtement non stable/adhérent</i> : remettre à nu par ponçage.<i>Sur fonte brute</i> : se reporter impérativement à l'étiquette du produit.<ul style="list-style-type: none">Si l'ÉTIQUETTE porte la mention « APPLICABLE DIRECTEMENT SUR FONTE BRUTE » : se reporter au paragraphe « <i>Métaux ferreux bruts</i> ».Si l'ÉTIQUETTE NE mentionne PAS « APPLICABLE DIRECTEMENT SUR FONTE BRUTE » : appliquer au préalable une sous-couche adaptée, type VERNIS MÉTAL POUR EXTÉRIEUR MAULER®.S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

APPLICATION
<ul style="list-style-type: none">Travailler sur support propre, dégraissé, sain, sec. Faire un test d'accroche au préalable. Bien agiter le produit, ne pas le diluer, excepté pour l'application au pistolet : peut se diluer jusqu'à 10% d'eau.Appliquer 2 couches de DÉCO NO LIMIT' RADIATEUR sur support froid (3 couches pour le blanc et/ou sur métal brut).Impérativement, bien couvrir les arêtes sans faire de surépaisseurs.Essuyer immédiatement les coulures inappropriées avant qu'elles ne sèchent.Si nécessaire, égrener et dépoussiérer après la 1^{ère} couche.Attendre au minimum 48 h après la dernière couche avant de remettre progressivement en chauffe.

<p>La Manufacture MAULER 5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 info@mauler.fr • www.mauler.fr    </p>  <p>https://www.mauler.fr/product/peinture-renovation-deco-radiateur/</p>	 
---	---

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.