

HUILE POUR TECK

- ✓ Très nourrissante
- ✓ Imprègne et protège durablement le teck en milieu marin
- ✓ Assure une protection anti-UV et antifongique de très longue durée

DESSCRIPTIF

Nom	HUILE POUR TECK		
Dénomination	Huile d'imprégnation pour bois exotiques		
Phase	☒ SOLVANT	☐ AQUEUSE	
Destination	☐ INTERIEUR	☒ EXTERIEUR	☐ INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Bois exotique		
Matériel d'application	☐ ROULEAU	☒ PINCEAU	☒ BROSSE ☐ PISTOLET
Teinte	Limpe, légèrement ambré		
Aspect	☐ MAT	☐ BRILLANT	☐ SATIN
Conditionnements	1L -5L		
Hygiène et sécurité			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NC
Directive Européenne COV 2004/42	NC
COV en air intérieur (28j)	NC
Densité à 20°C	0.85
Extrait sec en poids	30+-2%
Extrait sec en volume	35,29+-2%
Liant	Riche en linoléique/linolénique
Solvant	Aliphatique
Conservation	12 mois à conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		
Rendement		
Séchage 23°C	Hors poussière	8 heures
	Sec au toucher	Entre 24 et 48 heures
	Recouvrable	72 heures
Dilution		White spirit
Nettoyage du matériel		White spirit

CONSEILS D'APPLICATION

HUILE POUR TECK s'applique à la brosse ou au pinceau sur bois sec et propre. Un traitement avec notre nettoyant-détergent, DEROUILLANT PHOSPHATANT, est suggéré si le bois présente des moisissures ou autres souillures (bois grisé). Appliquer de préférence dans le sens des fibres du bois. Appliquer toujours une deuxième couche après

RECOMMANDATIONS

PREPARATION DES SURFACES

Bois exotique: Ponçage au grain fin 180. Dépoussiérage.
Appliquer de préférence dans le sens des fibres du bois. Appliquer toujours une deuxième couche

RAPPEL: Sur bois exotique neuf, attendre une année en extérieur afin de laisser s'exsuder les tanins et huiles contenus dans le bois, ceci pouvant empêcher le séchage normal de

AUTRE

Conservation: Excellente en emballage d'origine fermé.
Point éclair: > 60°C
Déchet: Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.