



COMUS

VOUS AVEZ LA SOLUTION



CRYPT'O 8068

Date de mise à jour : 06/06/2023

DESCRIPTION

CRYPT'O 8068 est une peinture de finition satinée algicide et fongicide pour locaux froids ou humides en phase aqueuse, destiné à la protection et la décoration des murs et plafonds des locaux exposés à la prolifération des moisissures : salles de bain, caves, chambres froides, abattoirs... Le film de CRYPT'O 8068 possède une grande résistance fongicide et algicide, ce qui lui confère une excellente durabilité

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Idéale pour les pièces humides
- ✓ Lessivable classe 1
- ✓ Non jaunissante
- ✓ Apte aux ambiances alimentaires
- ✓ Peut s'appliquer directement sur support alcalin
- ✓ Grande blancheur, excellente durabilité

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur / Extérieur	Aqueuse	Satin	Blanc (possibilité d'ajouter 3% de COLORUS 2010)	1L, 3L et 10L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Pistolet airless buse 517, Rouleau, Microfibre HD 12mm, Brosse synthétique			Tous supports usuels du bâtiment, neufs ou anciens, après travaux préparatoires	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	< 1g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,36 ± 0,05 (blanc)
Viscosité Brookfield à 20°C	35000 cP ± 1000
Viscosité ICI à 20°C	1.8 ± 0,5 Poises
Extrait sec en poids	64 ± 2 %
Brillance spéculaire (2*100µm)	20 ± 3 % sous 60°
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		8 à 10m²/L
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	45 minutes
	Sec au toucher	2h
	Recouvrable	12h
Dilution		Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi Pistolet airless : 5% d'eau Pistolet basse pression : 10 à 15% d'eau
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.



CONSEILS D'UTILISATION

Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse).

Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C, ni par temps de pluie ou de forte chaleur

Milieus infestés : En cas de présence de mousses ou moisissures, procéder à un traitement curatif préalable avec un ANTIMOUSSE COMUS.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	SOUS COUCHE / PRIMAIRE	APPLICATION
Béton, Ciment, Plâtre, Mortier	Dégraissage avec DEGRAIS'SOL	CRYPT'O 8068 1 couche diluée à 5% d'eau	CRYPT'O 8068 1 couche pure
Métaux ferreux	Dérouillage avec DECAP'ROUILLE	ANCORIT'O 1 couche pure	CRYPT'O 8068 2 couches pures
Métaux non ferreux	Dérochage avec DEROCHANT ALUMINIUM (Comus Marine)	ANCORWASH'O 1 couche pure	
PVC, Anciennes peintures	1. Dégraissage avec DEGRAIS'SOL 2. Rinçage à l'eau claire 3. Ponçage au grain 180 4. Dépoussiérage	ULIPRIM'O 1 couche pure ou CRYPT'O 8068 (pour les anciennes peintures acryliques)	
Bois*	1. Dégraissage avec NETTOYANT 2550 ou de l'acétone Ponçage au grain 180 2. Dépoussiérage	ULIPRIM'O 1 couche pure	

*Sur bois, Crypt'O 8068 ne s'applique qu'en intérieur.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr