

H725

ÉTANCHÉITÉ FAÇADE MASTIC HYBRIDE HAUT DE GAMME SPECIAL FAÇADE

AVANTAGES

- Grande capacité de mouvement
- Possibilité joint jusqu'à 4cm de large
- Compatible supports humides
- Utilisable en intérieur et extérieur
- Labels SNJF Façade F25E
- Excellente résistance aux UV, intempéries et au vieillissement
- Grande facilité d'utilisation (lissage et extrusion)
- Sans bullage
- Peut se peindre après complète polymérisation
- Excellente adhérence sans primaire sur tous les types de matériaux

DESCRIPTION DU PRODUIT

BOSTIK H725 ETANCHEITE FAÇADE est un mastic Ms hybride haut de gamme permettant avec une seule cartouche de réaliser les joints à élasticité durable d'étanchéité, de calfeutrement, de dilatation et de sols sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment (béton, maçonneries, bois, brique, tuile, verre, métaux, céramique, époxy, polyester, PVC...)

Recommandé pour les façadiers, maçons, menuisiers, charpentiers, vitriers

MODE D'EMPLOI

Température d'application de +5 °C à +40 °C (s'applique à l'environnement et aux supports).

Dans tous les cas, les supports seront propres, secs, sains (non pulvérulents), dépoussiérés et dégraissés. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

- Eliminer toutes les parties friables ou mal adhérentes
- Mettre en place un fond de joint dans le joint si cela est nécessaire
- Placer la cartouche dans le pistolet Bostik Maxi Sealant Gun
- Extruder le mastic **H725** sur le joint à réaliser
- Après extrusion, serrer et lisser le cordon de mastic dans les 10 minutes de préférence avec Bostik Finishing Soap.



Façade F25E

2 coloris disponibles : Blanc, gris (RAL 7038)

DONNÉES TECHNIQUES

Technologie	Ms Hybride
Elasticité	25%
Température d'application	+5 °C à +40 °C
Module à 100% ISO 8339	0,45 MPa
Formation de peau	90 minutes
Vitesse de réticulation	2-3 mm/24h
Densité	1,34 g/ml
Dureté Shore A	25
Allongement à la rupture	600%
Température de service	-30°C à +70°C

Ces valeurs sont des caractéristiques types et peuvent varier de +/- 3 %

MISE EN PEINTURE

BOSTIK H725 ETANCHEITE FAÇADE peut être peint. Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage sur chantier d'un produit non encore éprouvé.

NETTOYAGE

Les outils doivent être nettoyés à l'eau après utilisation. Les taches fraîches seront éliminées avec du white spirit ou solvant AK et les taches sèches par grattage. Se laver les mains avec des lingettes Bostik et/ou de l'eau et du savon.

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, la durée de conservation est de 15 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

CONDITIONNEMENT

30615853	3549212485429	Cartouche 300 ml – Blanc	PCB = 12	1248 unités par palette
30615852	3549212485405	Cartouche 300 ml – Gris	PCB = 12	1248 unités par palette

Pour les spécifications produit, consulter la page de détails produit disponible en ligne



Toutes les informations contenues dans ce document et dans toutes nos autres publications (y compris les publications électroniques) sont basées sur nos connaissances actuelles et notre expérience et sont la propriété (intellectuelle) exclusive de Bostik. Il est interdit de copier, montrer à des tiers, reproduire, communiquer au grand public ou utiliser sous quelque forme que ce soit tout ou partie du présent document sans l'accord écrit de Bostik. Les informations techniques contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Bostik décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects imputables à de possibles erreurs (éditoriales), omissions et/ou inexactitudes dans ce document. Ceci inclut, sans toutefois s'y limiter, le caractère incomplet et/ou incorrect en raison de changements technologiques ou de recherches effectuées entre la date de publication du présent document et la date d'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de modifier le contenu du présent document. Bostik ne saurait être tenu responsable pour tout dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation du/des produit(s) décrit(s) dans le présent document. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les informations contenues dans le présent document et les autres documents relatifs aux produits. Il incombe à l'utilisateur d'effectuer tous les tests nécessaires pour s'assurer que le produit convient à l'usage auquel il est destiné. Nous n'avons aucune influence sur la façon dont le produit est utilisé et/ou toute circonstance relative à des événements se produisant durant le stockage ou le transport, ce qui nous dégage de toute responsabilité au regard d'éventuels dommages. Toutes les livraisons sont strictement effectuées conformément à nos conditions générales qui ont été déposées auprès de la Chambre de commerce néerlandaise

Bostik S.A.

420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes cedex, France
Tél. : +33 (0) 1 64 42 12 29
www.bostik.com

SANTÉ & SÉCURITÉ

BOSTIK H725 ETANCHEITE FAÇADE est sans danger pour les professionnels dans le cadre d'une utilisation quotidienne. La formule haute performance ne contient pas de :

- Phtalates,
- Solvant,
- Perturbateur endocrinien,
- Acide,
- Isocyanates,
- Pictogramme de danger sur l'étiquette.

Les émissions dans l'air intérieur sont très faibles



Avant d'utiliser le produit, s'assurer de lire et comprendre la fiche de données de sécurité. Cette dernière est disponible sur demande et via le site Web.

CONSOMMATION

10 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

CERTIFICATIONS



SNJF F25E

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM

EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM

Ecode EC1 Plus

CE 1213 19	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
	EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC
DoP nr. 56001066-1501	view DoP on bostik.com

ASSISTANCE TECHNIQUE BOSTIK

Assistance technique
numérique
www.Bostik.com

Assistance technique
+33 (0)164 421 229