

ACTIFIX

- ✓ *Fixe les fonds douteux*
- ✓ *Bon accrochage*
- ✓ *Facile d'application*
- ✓ *Sans odeur*

DESCRIPTIF

Nom	ACTIFIX		
Dénomination	Fixateur de fonds douteux destinés avant mise en oeuvre des peintures de ravalement STYRECRYL et FLEXACRYL. ACTIFIX est un fixateur de fonds destiné à assurer un bon accrochage sur les supports poreux, farinants ou écaillants des revêtements extérieurs STYRECRYL et FLEXACRYL. Produit de grande qualité, son application est facile et sans odeur.		
Phase	☐ SOLVANT	☒ AQUEUSE	
Destination	☐ INTERIEUR	☒ EXTERIEUR	☐ INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Maçonneries extérieures neuves ou anciennes : béton, enduit de ciment, mortier, briques, agglomérés, plâtres, crépis et la plupart des anciennes peintures mates minérales ou organiques		
Matériel d'application	☒ ROULEAU	☐ PULVERISATEUR	☒ BROSSE ☒ PISTOLET
Teinte	Blanc		
Aspect	☒ MAT	☐ BRILLANT	☐ SATIN ☐ VELOURS
Conditionnements	5 et 15L		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005, famille I classe 7b2
Directive Européenne COV 2004/42	Valeur limite en EU = 30 g/l (2010)
COV en air intérieur (28j)	Ce produit contient au maximum 29 g/l de COV
Densité	1,35 +/- 0,05
Extrait sec en poids	60 +/- 3 %
Viscosité	Thixotrope
Brillant spéculaire	<5GU
Liant	Dispersion de résines acryliques
Solvant	Eau

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		7 à 10 m ² /L/couche
Séchage 23°C	Hors poussière	
	Sec au toucher	4 heures
	Recouvrable	12 à 18 heures
Dilution		Prêt à l'emploi, si nécessaire 5% à 10% d'eau si le support est absorbant.
Nettoyage du matériel		Eau

CONSEILS D'APPLICATION

Si besoin, homogénéiser le produit avant emploi.

Les supports doivent être sains, secs, exempts de toute salissure et dépoussiérés.

Éliminer par brossage et grattage toutes les parties non adhérentes (cloques, écailles) et lessiver les anciennes peintures.

Décontaminer si nécessaire avec notre nettoyeur pour salissures vertes TRAITEMENT FONGICIDE (prêt à l'emploi ou concentré à diluer) et laver au nettoyeur haute pression.

Refermer soigneusement après usage pour une bonne conservation

RECOMMANDATIONS

PREPARATION DES SURFACES

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C, ni par temps de pluie ou de forte chaleur.

RAPPEL:

AUTRE

Conservation: 24 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.

Point éclair: NC

Déchet: Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.