



COMUS

VOUS AVEZ LA SOLUTION



ULIPRIM

Date de mise à jour : 10/06/2024

DESCRIPTION

ULIPRIM est une impression universelle en phase solvant pour les métaux et supports difficiles.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Antirouille
- ✓ Microporeuse
- ✓ Excellente opacité
- ✓ Très bon rendu

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur & Extérieur	Solvant	Satin	Blanc	1L, 3L et 10L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Pistolet airless, rouleau laqueur laine 4mm et brosse soie			Après travaux préparatoires : verre, PVC rigide, bois et dérivés, anciennes peintures, métaux ferreux (acier, fonte), métaux légers (aluminium, acier galvanisé, inox, cuivre...), fibrociment, plâtre, enduit.	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 2b
Taux de COV	400g/l
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,50 ± 0,10
Viscosité à 20°C	70 ± 20 secondes Coupe AFNOR N°6
Extrait sec en poids	76 ± 2%
Brillance spéculaire (2*100µm)	30 % ± 5 sous 60°
Résine/Liant	Glycérophtalique
Solvant	Pétrolier
Point éclair	38°C
Conservation	36 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		10 à 12 m²/L/couche
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher	4h
	Recouvrable	12h
Dilution		Brosse – rouleau : prêt à l’emploi Pistolet pneumatique : 10% de DILUANT SYNTHETIQUE Pistolet Airless : jusqu’à 5% de DILUANT SYNTHETIQUE
Nettoyage des outils		DILUANT SYNTHETIQUE



CONSEILS D'UTILISATION

Bien agiter le produit avant emploi. Appliquer sur des surfaces saines, propres et sèches.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	APPLICATION
Sur plastiques usuels du bâtiment (stratifiés, PVC durs) et verre :	Dégraisser soigneusement, déglacer et essuyer le support.	1 couche d' ULIPRIM
Sur Bois :	Dégraisser les bois tropicaux et résineux avec le DILUANT SYNTHETIQUE. Diluer systématiquement à 10%.	
Sur anciennes peintures adhérentes :	Déglçage des peintures brillantes par ponçage au grain fin. Lessiver avant application.	
Sur métaux ferreux :	Dérouiller par une des solutions suivantes : sablage, grenaillage, brossage énergétique à la brosse métallique ou chimiquement avec DECAP'ROUILLE.	
Sur métaux légers :	Effectuer un dérochage avec le DEROCHANT ALUMINIUM COMUS MARINE, puis rincer. Sécher soigneusement.	
Sur plâtres, enduits, mortiers et bétons :	Diluer ULIPRIM à 10-15% afin de favoriser la pénétration dans le support	

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr