

UHU® COLLE CONTACT GEL

COLLE DE CONTACT UNIVERSELLE, GÉLIFIÉE ET SUPER FORTE.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle de contact universelle, gélifiée et super forte : facile à répartir, ne goute pas et ne file pas.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient idéalement pour coller les panneaux en matière plastique (comme le Formica®), le placage, les panneaux rigides, les bords en plastique, le caoutchouc, le cuir, le linoléum, le liège, les textiles ou la mousse polyester entre eux ou au bois, à l'aggloméré, au béton ou au métal. Cette colle ne goute pas et convient de ce fait très bien pour coller verticalement. Excellente pour coller les nez des marches d'escalier, les revêtements de sol ou les tapis d'escalier, les bouchons ou les feutres sous les meubles, entre autres. Convient aussi pour réparer les chaussures, les sacs, les jouets et les tapis, ou pour les travaux de bricolage (loisirs). Ne convient pas à mousse de polystyrène (Tempex®), PE, PP et vinyle.

PROPRIÉTÉS

- Facile à étaler
- Ne goute pas
- Ne file pas
- Fixation immédiate
- Super forte
- Convient pour des matériaux sous tension
- Universelle
- Résiste à l'humidité et au gel

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: La colle et les éléments à coller doivent être uniquement à température ambiante. L'humidité relative doit être inférieure à 65 %. Ceci afin d'éviter la formation de bulles dans le produit fini. Une fois collé, il n'est plus possible d'ajuster. Tester toujours d'abord sur une partie (cachée) du support.

Exigences des surfaces: Les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de poussière et de graisse et elles doivent s'ajuster correctement. Pour obtenir un résultat optimal, nettoyez et dégraissez les surfaces à coller.

Pré-traitement des surfaces: Pour obtenir un résultat optimal, dégraissez au préalable.

Outils: Utilisez un pinceau bien ferme ou un peigne d'encollage à denture fine (1 mm) pour enduire de grandes surfaces. Utilisez un rouleau de pression ou un maillet en caoutchouc pour assembler solidement les matériaux.

MISE EN ŒUVRE

Garantie: 2 à 2,5 m²/litre, appliquée des deux côtés, en fonction de la nature des matériaux à coller.

Mode d'emploi:

Mélanger avant d'utiliser. Ne pas diluer de préférence. Appliquez une fine couche de colle uniformément sur les deux surfaces à l'aide d'un peigne d'encollage à denture fine (1 mm) ou d'un pinceau. Laissez sécher les deux surfaces de 10 à 25 minutes. Dès que la colle ne file plus, assemblez les éléments. Plus aucune correction n'est possible. Évitez l'inclusion de bulles d'air. Tapotez, roulottez ou serrez fermement les matériaux.

Temps de prise: 10 à 25 minutes. La colle doit paraître sèche au toucher et ne plus filer. Le temps de prise dépend fortement de la porosité du support (plus le support est poreux, plus la colle y pénètre rapidement, réduisant ainsi le temps de prise) et de la température (une température élevée entraîne une évaporation plus rapide du solvant réduisant ainsi le temps de prise).

Taches/résidus: Éliminez immédiatement les résidus de colle fraîche à l'aide d'acétone. Les résidus de colle qui auront durcis ne pourront être enlevés que mécaniquement ou avec un décapant (tester au préalable).

Points d'attention: Pour obtenir un résultat optimal, la colle et les éléments à coller doivent être à température ambiante (surtout pas en dessous de +10 °C). La résistance finale dépend de la pression exercée. Dès lors, comprimez aussi fermement que possible sur l'ensemble de la surface. Si le joint de colle situé entre des matières poreuses devait être exposé à l'eau à long terme, la colle pourrait se détacher de la surface humide.

TEMPS DE SÉCHAGE*

Résistance finale après: env. 24 heures

* Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Bonne

Résistance à la température: de -15 °C à +70 °C

Résistance chimique: Résiste aux huiles, aux bases et aux acides.

Elasticité: Très bon(ne)



COLLE CONTACT GEL

COLLE DE CONTACT UNIVERSELLE, GÉLIFIÉE ET SUPER FORTE.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Caoutchouc néoprène

Couleur: Jaune

Viscosité: env. Pâteuse

Teneur en solides: env. 20 %

Densité: env. 0.9 g/cm³

Point d'éclair: K1 (<21°C)

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois à compter de la date de fabrication. La durée de conservation est limitée si l'emballage est endommagé. Conserver dans son emballage fermé correctement, dans un endroit frais et à l'abri du gel. Durée de conservation d'au moins 24 mois.