AEROPLUS UV3 ÉCRAN PARE-PLUIE RESPIRANT ÉCRAN UV, ESPACEMENT STABLE AUX UV, ESPACEMENT MAXIMUM 30 mm

AVANTAGES DU PRODUIT

- Très haute résistance mécanique
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Étanchéité parfaite à l'eau
- Convient parfaitement aux parois verticales revêtues d'un bardage bois à claire voie

DOMAINES D'APPLICATION

AEROPLUS UV3 est un pare-pluie respirant pour les parois verticales en bois (CF DTU 41.2) et pour les constructions en ossature bois (cf DTU 31.2). Il est conforme à l'exigence de ces DTU avec une perméance inférieure à 0,18 m et peut être placé directement au contact d'un panneau de contreventement en OSB. **AEROPLUS UV3** est un complexe bicouche, avec comme support un film polyester noir résistant mécaniquement et est revêtu d'une enduction monolithique stabilisée aux UV. Sa bonne tenue aux UV lui permet d'être appliqué en bardage ajouré dit à « claire voie » si l'espacement entre lames est de **30 mm maximum (40% maximum de surface ouverte).** Sa hauteur de 1,50 mètres en fait un produit pratique à mettre en oeuvre sur chantier en évitant les raccords et en fait aussi un produit adapté à la préfabrication industrielle.

AEROPLUS UV3 est stable aux UV.



1,5m x 50m









ACCESSOIRE : GRILLE ANTI RONGEUR EXISTE EN

23x50x2500 mm et 30x50x2500 mm Botte de 50 ml

Normes/certificats

Marquage CE conforme à la norme EN 13859-2

FICHE TECHNIQUE

Masse surfacique, EN 1849-2
Réaction au feu, EN 13501-1, EN ISO11925-2
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928 Méthode A
Résistance à la pénétration de l'air, EN 12114
Transmission de la vapeur d'eau Sd, EN ISO 12572
Résistance en traction sens longitudinal, EN 12311-1
Résistance en traction sens transversal, EN 12311-1
Allongement sens longitudinal, EN 12311-1
Allongement sens transversal, EN 12311-1
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal, EN 12310-1
Résistance à la déchirure au clou sens transversal, EN 12310-1

Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal, EN 12310-1 Résistance à la déchirure au clou sens transversal, EN 12310-1 Résistance à la colonne d'eau

Tenue en température, EN 1109 Stabilité aux UV

Test de vieillissement : 5000 heures UV (test renforcé selon la norme EN 13859-2)

190 g/m² (± 10%) E
W1

<0,01m³/m² h50 Pa
0,13 m (± 0,03)
260 N/50 mm (220/300)
250 N/50 mm (210/290)
30 % (± 15)
60 % (± 15)
160 N (125/195)
170 N (135/205)
>400 cmWS
-40°C / +80°C
>10 ans

COMPOSITION:

2 couches: PES + PU.