

SINTOBOIS Mastic bois

Cartouche sans styrène

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Sapin	Cartouche 300 ml	33788
Chêne	Cartouche 300 ml	33708
Chêne moyen	Cartouche 150 ml	33713
Sapin	Cartouche 150 ml	33783
Blanc	Cartouche 150 ml	33703



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic polyester bi-composants souple sans styrène en cartouche coaxiale pour réparer, restaurer, boucher, coller le bois et ses dérivés.
- Utilisable avec ou sans mélangeur statique (sans le mélangeur, faire le mélange à la main pour de petites quantités).
- Les cartouches 300 ml s'utilisent avec un pistolet pour cartouche coaxiale : pistolet muni d'un double poussoir permettant d'extruder les 2 composants. Il permet aussi d'extruder les cartouches standards 300 ml.
- Les cartouches 150 ml munies du poussoir sont compatibles avec les pistolets classiques.
- Excellente adhérence sur bois.
- Applicable en intérieur et extérieur.
- Excellent garnissant.
- Possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important sans retrait.
- Prise rapide.
- Bonne résistance mécanique.
- La distribution sous forme de cordon permet de garnir proprement toute sorte de joints, gerces, fissures...la canule remplit facilement des trous profonds, des endroits inaccessibles, permet de faire des collages de surfaces importantes (plots, cordons).
- Moins d'odeur de solvant car le produit reste confiné avant et pendant la mise en œuvre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teintes	Chêne-Sapin-Chêne moyen-Blanc
Type de liant	Polyester
Durcisseur	Péroxyde de dibenzoyl
Densité	1,2
Point éclair	48°C
Temps de travail	5 à 10 minutes à 20°C
Ponçable et recouvrable	20 à 30 minutes à 20°C Grain P 120 à sec
Température d'application	10 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer et dépolir le support.

APPLICATION

- Utiliser un pistolet coaxial pour extruder le produit et une cale ou spatule métallique pour araser ou lisser le mastic.
- Si vous utilisez le mélangeur statique appuyez lentement sur la poignée du pistolet pour remplir le mélangeur en observant par transparence la progression des deux composants.
- Eliminer les 2 ou 3 premiers centimètres de cordon car ils ne seront pas ou peu catalysés.

- La cartouche peut être utilisée avec ou sans mélangeur :

-Avec mélangeur: mettre le mélangeur statique et privilégier une utilisation continue, ou discontinue mais avec des arrêts de 3 ou 4 mn maximum (cela dépend de la température ambiante qui agit directement sur le temps de prise).

Attention lorsque le mastic aura durci, le mélangeur sera perdu.

-Sans mélangeur : la cartouche délivre facilement et proprement les deux composants dans les bonnes proportions, même pour de petites quantités. Il est alors nécessaire de faire le mélange manuellement. Il sera préférable de choisir ce mode pour de petites applications ponctuelles et répétées.

FINITION

- Après ponçage à sec, le produit peut recevoir tous types de finition : cires, vernis, colorants et peintures.
- Après 24h le produit peut être raboté, percé, travaillé à l'aide de tous les outils à bois traditionnels ou machines-outils.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr - www.sintoshop.fr

SINTO®