

GELCOAT POLYESTER ISO Pinceau

NATURE : GELCOAT POLYESTER
TYPE : ISOPHTALIQUE A FAIBLE EMISSION DE STYRENE

PRESENTATION : GELCOAT POLYESTER ISO Pinceau est un gelcoat isophtalique paraffiné blanc à très basse évaporation de styrène. Topcoat de finition qualité PINCEAU possédant une excellente résistance au farinage et aux intempéries.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Densité à 20 °C	: 1.15
Solubilité	: Très peu soluble dans l'eau. Soluble dans les solvants aromatiques, les cétones et les esters.
Point éclair	: 31°C
Etat physique	: Thixotrope (gel)
Teintes	: Blanc— autres teintes sur demande en 5 Kg minimum. Incolore. Possibilité de teinter le produit en utilisant nos PATES PIGMENTAIRES dans la limite de 10% en poids de GELCOAT.



CARACTERISTIQUES D'UTILISATION :

Appliquer **GELCOAT POLYESTER ISO Pinceau** à une température comprise entre 15 et 20 °C. A mélanger avec 1.3 à 2 % de catalyseur P MEC. Son temps de gel est de 10 à 25 minutes pour une application au pinceau. L'épaisseur à déposer doit être comprise entre 0.55 et 0.85 mm.

Appliquer obligatoirement **GELCOAT POLYESTER ISO Pinceau** sur une surface propre et dégraissée.

Mesures de prévention	: Eviter le contact avec les yeux et la peau. Manipuler dans des zones bien ventilées.
Mesures de protection	: Porter obligatoirement des gants appropriés et des lunettes de sécurité en cas de risques de projection.
Dilution et nettoyage	: Acétone.

EMBALLAGE ET CONSERVATION :

Disponible en	: 250 gr et 1 kg avec catalyseur 5 kg et 20 Kg sans catalyseur
Conservation	: 1 an en emballage non ouvert.

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

V90728