



DESTINATION : Elimine la rouille sur les supports métalliques corrodés.

PROPRIETES

ET AVANTAGES : Il permet de pratiquer la phosphatation à froid de manière simple et de décaper les endroits difficilement accessibles par simple application à la brosse.

SUPPORTS : Supports ferreux oxydés : persiennes, ferrures, visseries, outils...

MATERIEL

D'APPLICATION : Brosse

TEINTE ET ASPECT : **Aspect :** liquide
Coloris : Vert bleuté

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nature chimique	Composés de l'acide phosphorique
Directive européenne COV 2004/42	Produit hors champs d'application de la directive
Densité à 20°C	1,14 +/- 0,03
pH	Inférieur ou égal à 1
Solvant	Eau
Rendement	15 à 20 m ² / L
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENTS : 1 L - 5 L

HYGIENE ET SECURITE :

Produit soumis à étiquetage réglementaire
Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com



CARACTERISTIQUES D'APPLICATIONS :

De 1 à 2 couches
De 15 à 20 m² / L

DILUTION :

Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel : à l'eau

CONSEILS

D'APPLICATION :

Destruction de la rouille :

Enlever à la brosse métallique la rouille non adhérente. Etendre DECAP'ROUILLE et laisser sécher. Rincer à l'eau en ponçant légèrement et essuyer. Peindre rapidement après séchage.

Dérouillage :

Immerger les petites pièces de 30 mn à 12 h suivant l'état de surface. Pour les grandes pièces, enlever préalablement la rouille non adhérente, enduire plusieurs fois avec DECAP'ROUILLE jusqu'à disparition complète de la rouille et laisser sécher après application.

Recouvrement :

Après rinçage à l'eau et séchage, recouvrable par toutes nos peintures en phase solvant pour métaux : ANCORIT, ANCORWASH'O, ANCORPRIM, ANCORFER, ULIFER.

Ne pas utiliser avant l'application de notre gamme de produits en phase aqueuse : ANCORIT'O, ANCORPRIM'O et ANCORFER'O.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JUILLET 2011. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE