

AQUASTAIN

Ciranova® Aquastain est une teinte à base d'eau faite de micro pigments pour colorer tous types de bois pour une utilisation en intérieur. L'Aquastain donne au bois une apparence uniforme et met en valeur son veinage. Si vous souhaitez réaliser des finitions sur l'Aquastain avec un vernis ou une huile à base d'eau, veillez à appliquer le fond dur.

- » Permet une coloration uniforme qui accentue le veinage du bois.
- » Finitions possibles avec de l'huile ou du vernis par la suite.
- » Les couleurs sont miscibles entre elles.

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit

à base d'eau

Nettoyage des outils

eau

Conditionnement

1L

Couleurs disponibles

16 couleurs

Consommation

20-30m²/liter - 40-50g/m²

Séchage/temps de réaction

3 à 4 heures

Grain abrasif

P 100-120

*Annexe

Le ponçage s'effectue à l'aide d'une ponceuse dans le sens du fil du bois. Dans le cas d'une rénovation, 3 passages sont nécessaires (grains 40 / 60 / 100)

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



COULEURS



INTÉRIEUR



1L



PREPARATION

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions soient retirées et que le bois est propre et sans résidus. Les supports seront remis à nus par ponçage "à blanc" (cf. Annexe*). Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé. Avant application, le bois peut être humidifié légèrement afin de limiter les reprises.

APPLICATION

Mélanger soigneusement avant et pendant l'utilisation.

En cas de finition avec un vernis ou une huile à base d'eau de la gamme Ciranova®, appliquer le Fond Dur sur la teinte.

L'Aquastain doit être appliquée uniformément. En cas d'application au rouleau, au spalter ou au pistolet, l'Aquastain devra être lissée / essuyée avec un chiffon ou un pad blanc.

TEMPS DE SÉCHAGE

3 à 4 heures, selon la quantité appliquée, la température ambiante, l'humidité.

FINITION

Après séchage complet, la surface peut être lissée avec un pad blanc ou beige si besoin. Aspirez ensuite tout résidu ou poussière de la surface et réalisez les finitions de l'Aquastain avec une huile de la gamme Ciranova®. Lors de l'utilisation d'un vernis, le fond dur sera appliqué sur la teinte au préalable. Il est recommandé de poncer légèrement avant d'appliquer la dernière couche.

INFORMATIONS IMPORTANTES



N'utilisez que du matériel inoxydable. Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage, de la préparation et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur avec la finition choisie au préalable !