



COMUS

VOUS AVEZ LA SOLUTION

BLACKTUNE

Date de mise à jour : 20/06/2024

DESCRIPTION

Vernis noir à base de brai de pétrole (bitumeux) destiné à la protection anticorrosion des carènes, engins portuaires, écluses, ... Il est également utilisé pour la protection du béton et du bois enterrés ou en immersion.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Anti-corrosion
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Reste souple

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Extérieur	Solvant	Brillant	Noir	0,75L, 2,5L, 5L et 10L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Brosse, rouleau (poils longs)			Bois neuf ou ancien, Béton, Acier	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 4a
Densité à 20°C	0.94 +/- 0.02
Viscosité ICI à 20°C	2.5 poises +/- 0.5
Extrait sec en poids	78% en poids +/- 2
Résine/Liant	Brai de pétrole
Solvant	White spirit
Point éclair	Supérieur à 21°C
Conservation	3 ans dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	2 couches	
Épaisseur recommandée	100 microns humides soit 70 microns secs	
Rendement	8 à 10m ² /L/couche	
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	2 heures
	Sec au toucher	12 heures
	Recouvrable	24 heures - 48 heures par antifouling
Dilution	Prêt à l'emploi, éventuellement 10% de White spirit	
Nettoyage des outils	White Spirit	

CONSEILS D'UTILISATION

Bien agiter le produit avant emploi. Appliquer sur des surfaces saines, propres et dépoussiérées.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	SOUS COUCHE / PRIMAIRE	APPLICATION
Acier et métaux ferreux	1. Brossage métallique, meulage ou sablage	Pas de sous-couche	BLACKTUNE 2 couches
Béton	1. Grattage 2. Brossage 3. Dépoussiérage		
Bois neufs ou anciens	1. Décapage avec ??? sur bois ancien	TRAITEMENT FONGICIDE - 1 couche	

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr