

SINTOMARINE Gel Coat



Teinte	Conditionnement	Référence
Blanc	Boite 230 g	31200

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic bi-composants pour les finitions au-dessus et en-dessous de la ligne de flottaison.
- Destiné à la finition des matériaux stratifiés et à la réparation de fines rayures ou éclats sur coques de bateaux, piscines, sanitaires....
- Grande facilité d'application.
- Excellente adhérence.
- Excellent garnissant.
- Séchage régulier.
- Polissable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide épais
Teinte	Blanc
Type de liant	Polyester insaturé
Durcisseur	Peroxyde de méthyl éthyle cétone
Densité	1,25
Point éclair	31°C
Temps de travail	25 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur
Ponçable et recouvrable	5 heures à 20°C pour 4% de durcisseur Grain P600 à l'eau.
Température d'application	15 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- La surface à réparer doit être poncée, dépoussiérée et dégraissée à l'acétone.
- Eviter de poser les doigts sur les surfaces à traiter.

APPLICATION

- Mélanger 100g de gel coat avec 4g de durcisseur (soit environ 2 cuillères à soupe de mastic pour 2 bouchons de durcisseur).
- Appliquer à l'aide d'une spatule, d'un pinceau ou d'une brosse une couche d'au moins 500 µm sur la partie à réparer.
- Attendre le durcissement complet avant de poncer puis polir à l'eau à partir du grain 600.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax :
04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®