

REPARE DOSE EPOXY

Spécial Sanitaire

Bi-composant 30g

SINTOMATÉRIAUX



Teinte	Conditionnement	Référence
Blanc	Poche 2 x 15g	32725
Noir	Poche 2 x 15g	32735

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

Le Répare Dose Epoxy est un mastic à base de **résine époxy**, destiné à reboucher et à reconstituer les éclats, trous, fissures, parties cassées. Il s'applique sans limite d'épaisseur et peut être utilisé pour des **réparations sanitaires** : éviers, douches, vasques, baignoires, WC, carrelage mural, sols...

La dose permet de réparer un trou ou une partie manquante d'environ Ø3.5x1.5cm ou des fissures longues 15x1x1cm **sans gâchis**.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

LE REPARE DOSE EPOXY assure :

- Un séchage en 30 minutes
- Une résistance à l'eau (en immersion prolongée mais non permanente)
- Une mise en œuvre facile : résine et durcisseur pré-dosés
- Une bonne adhérence

TYPES D'UTILISATIONS

LE REPARE DOSE EPOXY peut s'appliquer sur carrelage, porcelaine, résine, acrylique, pierre, quartz, marbre, fonte, granit, grès....

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teintes	Noir, Blanc
Odeur	Sans odeur
Type de liant	Résine époxy
Densité	1,2
Temps de travail	Environ 5 minutes à 20°C
Temps de séchage	Environ 30 minutes à 20°C, varie en fonction de l'épaisseur et de la température
Température d'application	5 à 40 °C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri de la chaleur.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être dégraissé, légèrement poncé et dépoussiéré.

APPLICATION

- A l'aide d'un scotch de masquage, protéger les abords de la réparation.
- Couper le sachet au niveau des pointillés.
- Sur un morceau de carton ou plastique, extraire la pâte comme du dentifrice. Veiller à bien faire sortir l'ensemble en vous aidant d'une règle ou d'une spatule.
- Bien mélanger les deux composants pendant 1 minute.
- Appliquer sur la zone à réparer puis laisser sécher au moins 30 minutes.
- Pour un rendu brillant, ne pas poncer. Pour un rendu satiné ou mat, poncer à l'eau avec un grain très fin 1000 à 1200 jusqu'à obtention de la finition voulue.

FINITION

- Si nécessaire, après ponçage à l'eau au grain très fin, le mastic époxy peut se peindre.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec de l'alcool ménager.

CONSEILS

- Pour nettoyer la zone, utiliser un nettoyant non corrosif en respectant les indications du fabricant.
- Eviter un contact prolongé avec les produits d'entretien.
- Pour augmenter le temps de travail, placer la poche 15 minutes au réfrigérateur.
- Pour un rendu parfaitement lisse, appliquer un morceau de plastique (type film alimentaire ou pochette classeur lisse) sur la réparation. Appuyer et lisser délicatement avec le doigt. Retirer le plastique après 30 minutes de séchage minimum.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Tenir hors de portée des enfants. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

SERVICE CONSOMMATEURS

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®