

COMEPOX 505

- ✓ Recouvrable par tous types de peintures
- ✓ Stabilise les irrégularités d'absorption
- ✓ Excellent accrochage sur la plupart des supports
- ✓ Applicable sur anciennes peintures

DESCRIPTIF

Nom	COMEPOX 505		
Dénomination	Primaire d'accrochage « Tolérant » époxy bi composants pour sols. Primaire tolérant : applicable sur toutes anciennes peintures et permettant le recouvrement par tout type de peintures solvantées ou en phase aqueuse et mono ou bi composants. Sur fond poreux, COMEPOX 505 permet de stabiliser les irrégularités d'absorption. Excellent accrochage sur la plupart des supports usuels du bâtiment.		
Phase	☒ SOLVANT	☐ AQUEUSE	
Destination	☐ INTERIEUR	☐ EXTERIEUR	☒ INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Béton, ciment, carrelage et ancienne peinture après travaux préparatoires.		
Matériel d'application	☒ ROULEAU	☐ PULVERISATEUR	☒ BROSSE ☐ PISTOLET
Teinte	Transparent, légèrement ambré		
Aspect	☐ MAT	☐ BRILLANT	☐ SATIN ☐ VELOURS
Conditionnements	Kits base (A) + durcisseur (B) : 4,5 (A+B) et 15 (A+B) kg		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 6b
Directive Européenne COV 2004/42	Catégorie A/i : valeur limite en UE : 500 g/l (2010), max : 450 g/l de COV
Densité	1,02 +/- 0,05
Viscosité	Liquide visqueux
Liant	Résines époxy avec durcisseur polyamide
Solvant	Butanol

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		4 à 5 m²/kg
Séchage 23°C	Hors poussière	4 heures
	Sec au toucher	8 heures
	Recouvrable	Après 48 Heures et avant 72 Heures : passé ce délai procédé à un léger ponçage de la surface.
Dilution		Ne pas diluer, effectuer soigneusement le mélange du durcisseur dans la base à l'aide d'un agitateur mécanique.
Nettoyage du matériel		White spirit

CONSEILS D'APPLICATION

Appliquer sur des supports solides, propres, secs et sains, offrant un bon accrochage (test de la goutte d'eau inférieur à 4 minutes).

RECOMMANDATIONS

PREPARATION DES SURFACES

- Béton et chapes ciments de plus de 3 semaines : neutraliser et dérocher avec PREPAR'SOL COMUS pour améliorer la porosité du support. Dans le cas de surfaces lissées à l'hélicoptère, plusieurs dérochages chimiques ou un grenaillage peuvent être nécessaires.

- Anciennes peintures et supports très poreux : enlever par brossage toutes les parties non adhérentes. Dépolir les anciennes peintures à l'abrasif et lessiver au DEGRAISS'SOL COMUS. Imprimer avec une couche de COMEPOX 505.

- Carrelage : Dépolir à l'abrasif et lessiver au DEGRAISS'SOL COMUS. Les supports doivent être exempts de cire ou d'huile de lin.

La dose de durcisseur contenue dans l'emballage correspond strictement à celle de la base. Homogénéiser les 2 produits et mélanger intimement la base et le durcisseur à l'aide d'un agitateur mécanique. Laisser mûrir 5 minutes avant application.

Durée d'utilisation du mélange : 3h à 20°C

Rapport de mélange base + durcisseur : 1/1 en vol.

Durcissement complet après 48h dans des conditions normales

RAPPEL: Appliquer COMEPOX 505 à une température comprise entre 12 et 25°C Ne pas appliquer par temps humide.

AUTRE

Conservation: 36 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.

Point éclair: NC

Déchet: Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.