

PLASTIVERNIS 340

- ✓ Vernis 100% polyuréthane, qualité marine, offrant marine, offrant la meilleure résistance aux agressions physiques et chimiques
- ✓ Garantit le brillant le plus intense
- ✓ Résistance extrême

DESCRIPTIF

Nom	PLASTIVERNIS 340		
Dénomination	Vernis marin polyuréthane-polyester		
Phase	☒ SOLVANT	☐ AQUEUSE	
Destination	☐ INTERIEUR	☒ EXTERIEUR	☐ INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Bois		
Matériel d'application	☒ ROULEAU	☐ PULVERISATEUR	☒ BROSSE ☒ PISTOLET
Teinte	Incolore		
Aspect	☐ MAT	☒ BRILLANT	☒ SATIN
Conditionnements	Kit 1,5L		
Hygiène et sécurité			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NF T.30.003 - Famille I - Classe 6a
Directive Européenne COV 2004/42	NC
COV en air intérieur (28j)	NC
Densité à 20°C	1.00 + 0.05
Viscosité à 25°C	25" + 2"
Extrait sec en poids	45 + 2 %
Extrait sec en volume	40 + 2 %
Brillant spéculaire (à 60°)	>60GU
Liant	Polyuréthane - polyester
Solvant	mélange aromatique, aliphatique
Durée de vie en pot du mélange	6 heures à 20°C
Conservation	A conserver 36 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

2 rue Henri Roi Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon

01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		12 m ² / L / couche
Séchage 23°C	Hors poussière	1 à 2 heures
	Sec au toucher	4 heures
	Recouvrable	12 heures
	Ponçable	24 heures
Dilution		1ère couche : 10 à 20 % Diluant T 23 2ème couche : 15 % Diluant T 23 Couches suivantes : 5 % Diluant T 23 Pistolet : 5 à 10 % Diluant T10 (utiliser Diluant T23 au delà de 23°C).
Nettoyage du matériel		Diluant T 23

CONSEILS D'APPLICATION

Bien homogénéiser la base B et le durcisseur D séparément avant de procéder au mélange.
Ajouter le diluant ensuite.

RECOMMANDATIONS

PREPARATION DES SURFACES

PLASTIVERNIS 340 est applicable sur bois nu convenablement préparé :

- Ponçage léger du bois dans le sens de la fibre.
- Application d'un premier voile "bouche pores"
- Egrenage au papier abrasif 400
- Application de la seconde couche
- Application de la ou des couches suivantes après un léger ponçage.

PLASTIVERNIS 340 est également applicable sur d'anciens vernis polyuréthane bien adhérents après un léger ponçage.

RAPPEL:

AUTRE

Conservation: Excellente en emballage d'origine fermé.
Point éclair: Supérieur à 21°C
Déchet: Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon

01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com