

UN1CO

Huile Bi-composant mono-couche de dernière génération. La combinaison de l'huile et du durcisseur assure un séchage rapide et une excellente résistance chimique.

- » Couleur et protection en 1 seule couche
- » Séchage rapide
- » Facile à appliquer

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit
100% huile

Nettoyage des outils / dilution
Diluant SO Blanchon ou white-spirit

Proportions du mélange
100/30

Viscosité
+/- 40 sec - DIN 4mm

Matières solides
100%

Conditionnement
1 L + 0,3 L

Couleurs disponibles
16 couleurs

Rendement
35 - 40 m²/litre

Séchage/temps de réaction
Sec au toucher après 24 heures. Durcissement complet : +/- 10 jours

Grain abrasif
P 100-120

Transport
entre 5°C et 25°C

Durée de vie du mélange
+/- 3 heures après ajout du durcisseur

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



PREPARATION

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le bois est propre et sans résidus. Les supports sont remis à nus par ponçage : Ponçage en profondeur au grain 40-60-80 puis égrenage au grain 120. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé.

APPLICATION

Bien agiter et remuer avant utilisation. Mélangez l'huile avec le durcisseur (100/30) et laissez reposer le produit pendant 10 minutes. Appliquez l'UN1CO uniformément à l'aide d'un spalter ou d'un rouleau à poils ras (5 mm). Laissez agir l'UN1CO pendant 10 à 15 minutes, puis éliminez l'excès d'huile en le frottant avec un chiffon.

Pour les bois exotiques, l'UN1CO doit être testé au préalable afin de vérifier le séchage et l'aspect.

TEMPS DE SÉCHAGE

+/- 24 heures, selon la quantité appliquée, la température ambiante, l'humidité et ventilation.

UN1CO sèche complètement après +/- 10 jours. Pendant les 7 premiers jours, le support doit être faiblement sollicité (Pas de nettoyage à l'eau ou d'utilisation de produits ménagers)

ENTRETIEN

Pour l'entretien périodique, réaliser un léger égrenage au grain 120 avant d'appliquer une couche fine d'UN1CO. Après 10 à 15 min, éliminez l'excès d'huile en l'essuyant avec un chiffon.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

Les résidus d'huile séchée sont inflammables. Les éponges et chiffons usagés doivent être rincés dans l'eau après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable !